



# Chauprim F



## Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

#### ENDUIT DE PLACAGE

#### PROTECTION

#### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
Documents techniques A Cœur de Chaux

#### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.

**Ce produit en contient au maximum: 5 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

**[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)**

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### DESCRIPTION

Gel blanc onctueux avec une légère odeur, prêt à l'emploi  
Seau de 15kg  
Nettoyage à l'eau  
Consommation 250gr/m<sup>2</sup>

#### DOMAINE D'APPLICATION

Primaire d'accrochage pour enduit à la chaux décoratif ≤ 3mm.  
Sa finesse permet une bonne cohésion des enduits fins sur support incompatible.  
Permet un bon callage de l'enduit et une pose régulière.  
Évite l'apparition de spectre après séchage.

#### PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations.  
Les supports seront préparés selon le D.T.U. 59.1.  
S'applique en intérieur et extérieur sur support imprimé avec Fondprim, Calfix O ou Calfix M.

#### MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.  
Température d'application : entre 5°C et 30°C  
Délai de séchage : 6h à 20°C et 55% de HR  
S'applique à la machine à projeter, lisseuse, plateau ou au rouleau.  
Toujours lisser après application sans laisser de sur-épaisseur.  
Rebrasser le produit avant usage.

#### CARACTÉRISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2  
Composition : résine acrylique et adjuvants  
pH: environ 8,5  
Densité: environ 1,15  
Classement au feu EN 13501-1: A2 S1 D0  
Bien refermer après usage. Craint le gel.  
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

**A Cœur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)  
[contact@acoeurdechaux.com](mailto:contact@acoeurdechaux.com)  
tel: 0141810920

