Chauprim F

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DECORATIF

ENDUIT DE PLACAGE

PROTECTION

DESCRIPTION

Gel blanc oncteux avec une légère odeur, prêt à l'emploi
Seau de 15kg
Nettoyage à l'eau
Consommation 250gr/m2

DOMAINE D'APPLICATION

Primaire d'accrochage pour enduit à la chaux décoratif ≤ 3mm.
Sa finesse permet une bonne cohésion des enduits fins sur support incompatible.
Permet un bon callage de l'enduit et une pose régulière.
Évite l'apparition de spectre après séchage.

PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations.
Les supports seront préparés selon le D.T.U. 59.1.
S'applique en intérieur et extérieur sur support imprimé avec Fondprim, Calfix O ou Calfix M.

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.
Documents techniques A Cœur de Chaux

MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventillation excessive.
Température d'application : entre 5°c et 30°c
Délai de séchage : 6h à 20°c et 55% de HR
S'applique à la machine à projeter, lisseuse, platoir ou au rouleau.
Toujours lisser après application sans laisser de sur-épaisseur.
Rebrasser le produit avant usage.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.
Ce produit en contient au maximum: 5 g /l.
Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :
www.acoeurdechaux.com
Port de gants et lunettes conseillés.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
Composition : résine acrylique et adjuvants
pH: environ 8,5
Densité: environ 1,15
Classement au feu EN 13501-1: A2 S1 D0
Bien refermer après usage. Craint le gel.
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

A Cœur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www. acoeurdechaux.com
contact@acoeurdechaux.com
tel: 0141810920

acoeur dechaux

Fiche technique - version 4 - Septembre2017