



# Chauprim T



## Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

#### ENDUIT DE PLACAGE

#### PROTECTION

#### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
Documents techniques A Cœur de Chaux

#### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.

**Ce produit en contient au maximum: 5 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

**www.acoeurdechaux.com**

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Fiche technique - version 4 - Septembre 2017

#### DESCRIPTION

Gel blanc onctueux fibré avec une légère odeur, prêt à l'emploi  
Seau de 15kg  
Nettoyage à l'eau  
Consommation 400gr/m<sup>2</sup>

#### DOMAINE D'APPLICATION

Primaire d'accrochage fibré pour enduit à la chaux décoratif ≤ 3mm  
Réalise un véritable entoilage sur les fonds sains microfissurés ou présentant des risques. Ne convient pas aux fissures liées aux mouvements structurels  
Permet un bon callage de l'enduit et une pose régulière  
Évite l'apparition de spectre après séchage

#### PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations.  
Les supports seront préparés selon le D.T.U. 59.1  
S'applique en intérieur et extérieur sur support imprimé avec Fondprim, Calfix M ou Calfix O

#### MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive  
Température d'application : entre 5°C et 30°C  
Délai de séchage : 6h à 20°C et 55% de HR  
S'applique à la machine à projeter, lisseuse, plateau  
Toujours lisser après application sans laisser de sur-épaisseur  
Bien écraser les fibres  
Rebrasser le produit avant usage

#### CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2  
Composition : résine acrylique et adjuvants  
pH: environ 8,5  
Densité : environ 1,15  
Classement au feu EN 13501-1 : A2 S1 D0  
Bien refermer après usage. Craint le gel  
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

**A Cœur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
www.acoeurdechaux.com  
contact@acoEURdechaux.com  
tel: 0141810920

