



# Fondprim



## Préparation pour enduit à la chaux Intérieur / Extérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

#### ENDUIT DE PLACAGE

#### PROTECTION

#### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
Documents techniques A Cœur de Chaux

#### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010.

**Ce produit en contient au maximum : 6 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

**[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)**

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### DESCRIPTION

Peinture d'impression blanche  
Seau de 15 kg  
Nettoyage à l'eau  
Consommation 150 gr/m<sup>2</sup>

#### DOMAINE D'APPLICATION

Peinture d'impression à forte pénétration dans les supports incompatibles avec les enduits à la chaux.

Etudiée pour résister à l'alcalinité de la chaux, ne se détrempe pas.

S'applique avant la pose d'un primaire d'accrochage

Perméable à la vapeur d'eau

#### PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations.

Les supports seront préparés selon le D.T.U. 59.1

S'applique en intérieur et extérieur sur support incompatible sec, propre, ne présentant pas de trace d'hydrofugeant, ne présentant pas de zone humide en permanence

#### MISE EN ŒUVRE

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive

Température d'application : entre 5°C et 30°C

Délai de séchage : 6h à 20°C et 55% de HR

S'applique à l'airless, au rouleau ou à la brosse

Rebrasser le produit avant usage

#### CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2

Composition : résine acrylique, alkyde et adjuvants, charges minérales

pH : environ 8,5

Densité : environ 1,15

Classement au feu EN 13501-1 : A2 S1 D0

Bien refermer après usage. Craint le gel

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

**A Cœur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)  
[contact@acoeurdechaux.com](mailto:contact@acoeurdechaux.com)  
tel: 0141810920

