



Modelis L



Enduit décoratif à la chaux Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DÉCORATIF

Techniques A Cœur de chaux :
Citézen, Forest, Antica

ENDUIT DE PLACAGE

PROTECTION

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.
26.1 propre aux enduits traditionnels
Documents techniques A Cœur de
Chaux

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU
pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en
2010 .

**Ce produit en contient au maximum :
0,2 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité
conforme à la législation en vigueur
disponible sur :

www.acoeurdechaux.com

Port de gants et lunettes conseillé
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Se conserve 12 mois dans son
emballage d'origine fermé.

Fiche technique - version 4 - Septembre 2017

DESCRIPTION

Enduit traditionnel en pâte de couleur blanche prêt-à-l'emploi
Seau de 20 kg sans odeur
Pâte légèrement granuleuse après remalaxage
Pas d'arrachage, excellente glisse, talochage fin
Ne poudre pas au séchage

DOMAINE D'APPLICATION

Enduit à la chaux entrant dans la composition de nos finitions décoratives référencées. Permet des textures de 1 à 5 mm d'épaisseur selon l'outil employé
Se reporter aux fiches techniques de mise en œuvre correspondantes
S'utilise comme sous-enduit de ragréage sur support présentant des différences de planéité supérieures à 4 mm/m

PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations
Se pose toujours sur support préparé selon notre système de pose
Les supports ne doivent pas présenter de différences de planéité supérieures à 1 mm/m
La porosité doit être régulée
La surface doit être texturée idéalement pour assurer une bonne accroche mécanique et garantir la reproduction fidèle de la technique d'application

MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive
Température d'application : entre 5°C et 30°C
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions de mise en œuvre.
S'applique à la machine à projeter, le plateau et la lisseuse
Se texture avec de multiples outils selon le motif recherché
Se colore selon nos nuanciers de collections. Teinte sur mesure à la commande.
Se colore de 0,25% à 8% selon nos pâtes pigmentaires ocres et oxydes
Produit livré coloré prêt à l'emploi. Rebrasser le produit avant usage

CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 1c
Composition : chaux aérienne CL90, carbonates et adjuvants (< à 2%)
Granulométrie : 0 / 300 µm
pH: 12,5
Densité: 1,7
Classement au feu EN 13501-1 : A1 S1 D0
Code G.E.S.V.W.A.C. NF EN 1062.1.: G3E3S1V3WA0C0
Résistance à l'arrachement selon XPT 30608 : 2,15 mpa
Bien refermer après usage. Craint le gel

A Cœur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www.acoeurdechaux.com
contact@acoeurdechaux.com
tel: 0141810920

