



Modelis S



Enduit de placage à la chaux Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DECORATIF

Techniques A Coeur de chaux : badigeon

ENDUIT DE PLACAGE

Techniques A Coeur de chaux :
Vague de Dune, Velours d'Ecorce,
Epure, Matité, Antica

PROTECTION

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.
26.1 propre aux enduits traditionnels
Documents techniques A Coeur de
Chaux

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU
pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en
2010.

**Ce produit en contient au maximum :
0,3 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité
conforme à la législation en vigueur
disponible sur :

www.acoeurdechaux.com

Port de gants et lunettes conseillés
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Se conserve 12 mois dans son embal-
lage d'origine fermé.

Fiche technique - version 4 - Septembre 2017

DESCRIPTION

Enduit traditionnel en pâte de couleur blanche prêt-à-l'emploi
Seau de 5 kg sans odeur
Pâte fine et crémeuse après remalaxage
Pas d'arrachage en stuquage, excellente glisse
Ne poudre pas au séchage

DOMAINE D'APPLICATION

Enduit à la chaux de finition en placage entrant dans la composition de nos finitions
décoratives référencées. Permet de lisser les enduits de fond. Se stuque
Se reporter aux fiches techniques de mise en œuvre correspondantes
Durcit les finitions tout en conservant la porosité

PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau des préparations
Se pose toujours sur support préparé selon notre système de pose
Les supports ne doivent pas présenter de différences de planéité supérieures à
1mm/m
La porosité doit être régulée
La surface doit être texturée idéalement pour assurer une bonne accroche mécanique
et garantir la reproduction fidèle de la technique d'application

MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.
Température d'application : entre 5°C et 30°C
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions
de mise en œuvre
S'applique au plateau, à la lisseuse ou à la brosse
Se colore selon nos nuanciers de collections. Teinte sur mesure à la commande
Se colore de 0,25% à 8% selon nos pâtes pigmentaires ocres et oxydes
Produit livré coloré prêt à l'emploi. Rebrasser le produit avant usage

CARACTÉRISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 1d2
Composition : chaux aérienne CL90, carbonates et adjuvants (< à 3%)
Granulométrie : 0 / 5 µm
pH : environ 12,3
Densité : environ 1,4
Classement au feu EN 13501-1 : A1 S1 D0
Bien refermer après usage. Craint le gel

A Coeur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www.acoeurdechaux.com
contact@acoEURdechaux.com
tel: 0141810920

